SOUDAL

Technikai Adatlap

# 49A Univerzális szerelőragasztó

**Felülvizsgálat: 2019.07.16.** 

**Műszaki adatok:**

| | |
|---|---|
| Bázis | SBR gumi |
| Kötési rendszer | Fizikai száradás és kristályosodás |
| Állag | Paszta |
| Kötési sebesség* | 20 perc után tart |
| Nyitott idő (23°C, 55% RH)* | Kb. 15 perc |
| Kötési idő* | Teljes kötés kb. 7 nap |
| Hőállóság** | -20°C – +60°C |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C – +25°C |

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően
** Teljes kötést követő állapotában

**Termék leírása:**
A 49A Univerzális szerelőragasztó egy használatra kész, oldószeres, szintetikus gumi bázisú szerelőragasztó.

**Jellemzők:**
- Univerzális felhasználás
- Alkalmas egyenetlen felületek ragasztására
- Helyettesíti a szegeket, csavarokat
- Vízálló
- Alkalmas polisztirol ragasztására

**Alkalmazások:**
- Mindenféle szerelési ragasztás
- Felújítási munkák
- Építőipari munkák
- Kábeltálcák és panelek ragasztása

**Csomagolás:**
Szín: bézs
Kiszerelés: 310 ml kartus

**Eltarthatóság és tárolás:**
Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 12 hónapon belül.

**Alapfelületek:**
A ragasztandó felület legyen tiszta, zsír-és pormentes. Alkalmas szinte minden felület esetén, kivétel PE, PP, PTFE és bitumenes felületek.

**Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.**

**Alkalmazás:**
Hordja fel a ragasztót kinyomópisztoly segítségével egyenletes, nem túl vékony csíkokban vagy pontszerűen, 15 cm-ként az egyik ragasztandó felületre. Mindig hordjon fel ragasztót a sarkokba és a szélekre. A ragasztó felhordását követően nyomja össze a felületeket, azonnal szedje szét majd hagyja 10-15 percig kiszellőzni a ragasztót. Ezután erősen nyomja össze a felületeket. Szükség esetén támassza alá.
Tisztítás lakkbenzin hígítóval.
Javítás saját anyagával.

**Munkavédelmi javaslat:**
A szokásos munkahigiéniai előírások betartása. Jól szellőző helyiségekben használja. Ne dohányozzon. Amennyiben a megfelelő szellőzés nem biztosított javasolt megfelelő légzésvédelmi eszköz viselete.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

**Soudal Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Gyár u. 2 Tel.: +36 23 880 – 800 Fax: +36 23 880 – 810** www.soudal.hu
soudal@soudal.hu