

# FIMPLAST MINERAL P5



1415-CPR-48-  
(C-1/2008/C-2/2008)  
N.B. 1415  
№ S-334

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leírás:</b>               | Tetőszigetelő bitumenes lemez                                                                                                 |
| <b>A termék összetétele:</b> | Poliészterfátyol hordozórétegű, két oldalán APP modifikált bitumen masszával (plasztomer) bevont vízszigetelő lemez.          |
| <b>Beépítés:</b>             | Felső réteg palazúzalék, alsó réteg hőre lágyuló fólia<br>Lágalvasztásos hegesztéssel. Beépítési felületi hőmérséklet: >+5°C. |

## DEKLARÁLT TELJESÍTMÉNY/JELLEMZŐK MEGNEVEZÉSE

|              |           |                   |      | tol.  |
|--------------|-----------|-------------------|------|-------|
| Hosszúság    | EN 1848-1 | m                 | ≥ 10 | -     |
| Szélesség    | EN 1848-1 | m                 | ≥ 1  | -     |
| Felülettömeg | EN 1849-1 | kg/m <sup>2</sup> | 5,0  | ± 10% |
| Egyenesség   | EN 1848-1 | 20mm/10m          | pass | -     |

## KÉMIAI ÉS FIZIKAI JELLEMZŐK

|                                                   |                   |                 |               | tol.  |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|
| Látható eltérés                                   | EN 1850-1         | szemrevételezés | hiba nélküli  | -     |
| Szakítószilárdság hossz/kereszt                   | EN 12311-1        | N/5cm           | 400 / 300     | ± 20% |
| Szakadádi nyúlás hossz/kereszt                    | EN 12311-1        | %               | 35 / 35       | -15   |
| Továbbszakadási ellenállás (szegszár)             | EN 12310-1        | N               | 160 / 160     | - 20% |
| Toldások nyírasi ellenállása, Hossz/Kereszt       | EN 12317-1        | N/5cm           | 300 / 200     | - 20% |
| Benyomódási / Ütéssel szembeni ellenállás         | EN 12691          | mm              | -             | -     |
| Statikus teherrel szembeni ellenállás (met. A)    | EN 12730          | Kg              | -             | -     |
| Méretstabilitás Hossz/Kereszt (Method A)          | EN 1107-1         | %               | ≤ 0,3 / ≤ 0,3 | -     |
| Hidegtűrés/Hideghajlíthatóság                     | EN 1109           | °C              | ≤ 0           | -     |
| Hőállóság                                         | EN 1110           | °C              | ≥ 110         | -     |
| Vízállóság (Method B)                             | EN 1928           | kPa             | ≥ 10          | -     |
| Páraáteresztő képesség                            | EN 1931           | μ               | >20000        | -     |
| Hőállóság, mesterséges öregítési tesztet követően | EN 1296 / EN 1110 | °C              | 110           | ± 10  |

Hidegtűrés/Hideghajlíthatóság, mesterséges öregítési tesztet követően EN 1296 / EN 1109 °C 0 + 15

Vízállóság mesterséges öregítési tesztet követően magas hőmérsékleten EN 1296 / EN 1928 kPa - -

Mesterséges öregítéshosszú idejű, kombinálva UV Sugárzás, Magas hőmérséklet és Vízbemerítés EN 1297 / EN 18501 szemrevételezés - -

Vízállóság kemikáliák, vegyszerekkel szemben EN 1847 / EN 1928 kPa - -

Szóróanyag kipergés EN 12039 % ≤ 30 -

## TÜZVÉDELME

|                               |            |        |        |
|-------------------------------|------------|--------|--------|
| Tűzállóság külső tűz hatására | EN 13501-5 | Classe | F tető |
| Tűzvédelmi osztályba sorolás  | EN 13501-1 | Classe | F      |

## CSOMAGOLÁS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Típus                  | Öntapadó szalag |
| Tekercs/Raklap         | 20              |
| m <sup>2</sup> /Raklap | 200             |

## TERMÉK RENDELTEZÉSE (az EN 13707 szabvány szerint)

2 Szigetelés alsó és középső rétege, Záróréteg



|                   |                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biztonság:</b> | A szallag nem tartalmaz azbesztet, kátrányt és más veszélyes anyagokat.                                                                          |
| <b>Tárolás:</b>   | Szállításkor és raktározáskor függőlegesen állítva kell tárolni, oldalról és felülről zárt raktárban. Közvetlen hő hatásának nem szabad kiténni. |
| <b>Egyéb:</b>     | A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a műszaki adatlapon lévő adatokat                                          |



„FIM” FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA d.o.o.  
Put Narodnih Heroja 12, 24420 Kanjiža SERBIA  
tel: + 381 (0)24 874-700 ; www.fim.co.rs e-mail: office@fim.co.rs



1122315022020  
Rev.00 - 14/02/19